



Грунт акриловый POINT PA 2030 4+1

Техническая документация и инструкция к применению

Описание:

- Обладает отличной адгезией к разным видам оснований.
- Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок гарантирует превосходную антикоррозионную защиту и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков.
- Акриловый грунт 4+1 MS выпускается в пяти основных цветах, что позволяет подобрать оптимальный цвет грунта к покрывному лаку.
- Грунт характеризуется отличной заполняющей способностью - получаемая толщина грунта заполняет средние царапины, оставшиеся после обработки предыдущих слоев.

Может применяться на основаниях:

- старые лаковые покрытия, включая термопластические краски,
- полиэфирные шпатлёвки,
- сталь,
- сталь нержавеющая,
- реактивные грунты (wash primery)
- пластмассы,
- полиэфирные ламинаты.

Подготовка поверхности:

- старое лаковое покрытие обезжирить и провести сухую обработку P220-P360;
- на полиэфирных финишных шпатлёвках провести сухую обработку P240-P320;
- стальную поверхность обезжирить и провести сухую обработку P120-P240;

- нержавеющей сталь обезжирить;
- пластмассу очистить смывкой для удаления силикона и матировать абразивным полотном. Снова обезжирить и применить средство, увеличивающее адгезию, а также пластификатор;
- полиэфирные ламинаты обезжирить и провести сухую обработку P280.

Способ применения:

- Нанести два или три мокрых слоя, делая 5 ÷ 10 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого слоя.
- Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.
- По истечении 10 мин. от нанесения последнего слоя можно сушить при повышенной температуре

Толщина слоя:

Около 50 - 60 мкм на каждый слой.

Время отверждения для толщины слоя 150-180 мкм:

3 часа при 20С;

30 мин. при 60С.

Теоретический расход:

Комплект (1 л грунта + отвердитель в соответствующих пропорциях) позволяет получить около 5.0м² сухого слоя толщиной 100 мкм

Рекомендуемая зернистость наждачной бумаги:

- Механическая сухая обработка: P360 - P500
- Ручная сухая обработка: P400 - P500
- Механическая мокрая обработка: P600 - P1000
- Ручная мокрая обработка: P800 - P1000

Цвет:

- белый
- серый
- красный
- черный

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов либо разбавитель для акриловых продуктов.

Колеровка:

Для колеровки можно применять цветные акриловые лаки - до 15% объемных частей. Отвердитель рассчитывать на весь объем колеруемого грунта.

Пропорции смешивания с отвердителем для грунта 4+1 MS:

По объёму 4:1

По весу 100:16

Растворитель добавляем в пересчете на грунт 25%-35%.

Сопутствующие продукты:

Разбавитель для акриловых продуктов

Срок пригодности к употреблению от момента смешивания с отвердителем:

около 1 часа при 20°C.

Вязкость, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление.

DIN 4/20C 25-45 сек, 1.6-1.8 мм, 3-4 бар

Артикул:

РА2030/W Грунт акриловый 4+1 РА 2030 белый 1,0 л

РА2030/R Грунт акриловый 4+1 РА 2030 красный 1,0 л

РА2030/G Грунт акриловый 4+1 РА 2030 серый 1,0 л

РА2030/B Грунт акриловый 4+1 РА 2030 черный 1,0 л

Содержание летучих органических веществ:

VOC II/B/c допустим.*=540 г/л

VOC =535 г/л

*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/СЕ

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Акриловый грунт 4+1 MS: 24 месяца при температуре 20°C.

Отвердитель для грунта 4+1 MS: 12 месяцев при 20°C.

Разбавитель для акриловых продуктов: 24 месяца при температуре 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.