

# TUL 3650/N0

## Нейтральный грунт-изолятор для МДФ

Область применения:	Изделия из МДФ		
Способ нанесения:	Распыление, лаконолив		
Рецептура смешивания:		По весу (гр)	По объёму (мл)
Основа	TUL 3650/N0	100	100
Отвердитель	THL 3651/00	30	30
Растворитель	DTL 3631/00	50	60

### Технические характеристики:

Сухой остаток, %:	58 ± 2	
Плотность, кг/л:	1,200 ± 0,030	
Вязкость (DIN 4 при 20°C), сек	57 ± 3	
Жизнеспособность (при 20°C), час:	3	
Вес мокрого слоя, гр/м <sup>2</sup>	50 - 100	
Количество слоёв:	1	
Время сушки (при 80 г/м <sup>2</sup> и 20°C):	От пыли	4 минуты
	На отлип	5-8 минут
	До складирования	15 минут
	До шлифовки	15 минут
Срок годности:	Не ограничен. После длительного хранения тщательно перемешивайте для устранения осадка.	

### Субстрат: тщательно шлифованная МДФ

**TUL 3650/N0** – полиуретановый грунт-изолятор нейтрального (полупрозрачного) цвета для МДФ. Его основное назначение – предотвращение впитывания пигментированных полиуретановых или полиэфирных грунтов вглубь МДФ. Обеспечивает хорошую адгезию даже на нешлифованных поверхностях МДФ.

Обладая особо коротким временем сушки, грунт-изолятор может шлифоваться уже через 15 минут после нанесения, особенно на фрезерованных участках.

Поскольку грунт полупрозрачный, его не рекомендуется использовать для прозрачных систем отделки.

### Отвердитель на замену:

- **TH 0793/00 (30%)**

### Растворитель на замену:

- **DT 0452/00** или **VS 241** - в обычных условиях
- **DT 1146/00** - в жаркую погоду

### Внимание!

- Во избежание опасности отслоения и растрескивания покрытия не наносите более одного слоя грунта-изолятора.
- Не допускайте образования областей с излишками продукта.